

شرح

آستری اکریلیک هوا خشک آرنگ با پیش کد ACD(p) یک پوشش تک جزئی می باشد. روش سخت شدن آن حاصل پرش حلال در مرحله اول و سپس تکمیل زنجیره های پلیمری است. از آن جمله مشخصات این پوشش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مقاومت رطوبتی بسیار خوب
- چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی
- مقاومت در برابر اشعه مخرب UV
- سرعت خشک شدن بسیار خوب و انعطاف پذیری عالی
- مقاومت دمایی از ۳۰- تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد

کاربرد محصول

آستری اکریلیک هوا خشک آرنگ با پیش کد ACD(p) یک آستری چند منظوره است که قابلیت استفاده در سیستم های اکریلیک و پلی یورتان و گاه اپوکسی را دارد. استفاده آسان و قیمت مناسب از محسنات این آستری می باشد. این آستری برای سطوح در معرض رطوبت محدود و خوردگی معمولی مناسب می باشد. از جمله کاربرهای این آستری به شرح ذیل می باشد:

- سطوح بیرونی مخازن و لوله ها
- کابین ها و عرشه سیستم های دریایی
- پوشش دیوارها و سطوح بتنی
- پوشش مخازن ذخیره بتنی
- نماها و سطوح بیرونی ساختمانها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

در کلیه فام ها قابل ارائه می باشد	فام:
مات - نیمه مات	براقیت
ASTM D 523	درصد جامد حجمی
ASTM D 2697	دانسیته
ASTM D 1475	درصد جامد وزنی
ASTM D 1644	دانه بندی
ASTM D 1210	بهترین ضخامت اجرا

پوشش تئوری

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۶۰ میکرون	۶/۳	۸/۸
۸۰ میکرون	۴/۷	۶/۶
۱۰۰ میکرون	۳/۸	۵/۳
(درصد جامد حجمی ۵۳ و دانسیته ۱/۴)		

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

اسپری بدون هوا (ایرلس) - برس - غلطک
 ۲۵ درجه سانتیگراد
 ۰-۸۰٪
 حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم
 ۵-۵۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا
 نقطه اشتعال
 رطوبت نسبی محیط اجرا
 دمای سطح اجرا
 دمای استاندارد شرایط اجرا

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.