

شرح

رنگ رویه اکریلیک هوا خشک آرنگ با پیش کد ACA(D) یک پوشش تک جزئی می باشد . روش سخت شدن آن حاصل پرش حلال در مرحله اول و سپس تکمیل زنجیره های پلیمری است . از آن جمله مشخصات این پوشش می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- مقاومت های رطوبتی و ضد خوردگی و شیمیایی بسیار خوب
- قابلیت انعطاف پذیری بسیار خوب
- چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی
- مقاوم در برابر اشعه مخرب خورشید (UV) و هوازگی
- براقیت و ظاهر بسیار خوب و ماندگاری آن
- تحمل دمایی تا ۳۰- درجه سانتیگراد
- قابلیت استفاده به صورت تک لایه
- اجرای بسیار آسان و سرعت خشک شدن بسیار خوب

کاربرد محصول

رنگ رویه اکریلیک هوا خشک آرنگ با پیش کد ACA(D) یک پوشش دریایی ، صنعتی و دکوراتیو می باشد . این پوشش با قابلیت اجرای آسان و چسبندگی مناسب و همچنین امکان ترمیم های مداوم از یک سو و از طرف دیگر مقاومت UV و هوا زدگی و خاصیت خود تمییز شوندگی از طرف دیگر پوششی بسیار مناسب برای سطوح بیرونی و در معرض هوازگی و تابش خورشید و سطوح داخلی در معرض رطوبت و الاینده های چرب می باشد . از جمله خواص قابل ذکر این پوشش چسبندگی بسیار خوب آن بر روی سطوح سایر فلزات از جمله آلومینیوم ، مس ، استنلس استیل و می باشد .

- سطوح بیرونی مخازن و لوله ها
- کابین ها و عرشه سیستم های دریایی
- پوشش دیوارها و سطوح بتنی
- صنایع و کارخانجات تولیدی
- پوشش مخازن ذخیره بتنی
- نماها و سطوح بیرونی ساختمانها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

در کلیه فام ها قابل ارائه می باشد	فام:
مات (حداکثر ۱۵ در زاویه ۶۰ درجه)	براقیت
۴۶-۴۲ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)	درصد جامد حجمی
۱/۱۲-۱/۲۵ گرم بر سانتیمتر مکعب	دانسیته
حداکثر ۱۵ میکرون	دانه بندی
۶۰-۴۰ میکرون	بهترین ضخامت اجرا

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۲۰ میکرون	۹۰ میکرون	۹/۵	۱۱/۰
۵۰ میکرون	۱۱۰ میکرون	۷/۶	۸/۸
۶۰ میکرون	۱۴۰ میکرون	۶/۴	۷/۳

(درصد جامد حجمی ۴۴ و دانسیته ۱/۱۵)

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .