

شرح

پوشش پلی یورتان سالونت فری آرنک با کد PUPB یک پوشش دو جزئی بر پایه پلی ال - پلی ایزوسیانات می باشد. سیستم سخت شدن این پوشش واکنش شیمیایی بین اجزا و رطوبت محیطی است. این پوشش دارای بالاترین مشخصات ضد خوردگی و مقاومتی می باشد.

- سختی و چسبندگی و مقاومت های مکانیکی عالی
- مقاومت شیمیایی و رطوبتی بسیار عالی
- امکان اجرا تا ضخامت های بیش از ۱۰۰۰ میکرون در یک لایه
- سرعت سخت شدن و خشک شدن بسیار عالی

کاربرد محصول

پوشش پلی یورتان سالونت فری آرنک با کد PUPB که جزء جدیدترین و به روزترین سیستم های پوشش می باشد دارای بالاترین درجه مقاومت های رطوبتی و ضد خوردگی می باشد. امروزه این پوشش جایگزینی برای بسیاری از سیستم های قدیمی گردیده که عمدتاً از دلایل آن اجرای تک لایه با ضخامت بسیار بالا و عدم وجود مشکلات زیست محیطی می باشد. این پوشش یکی از بهترین گزینه های انتخابی برای سیستم های دفنی و در معرض رطوبت و خوردگی است. این پوشش با سطحی صاف و یکدست و چسبندگی بسیار بالا لایه ای کاملاً عایق و نفوذ ناپذیر در برابر عوامل خورنده ایجاد می نماید. از طرفی شرایط اجرا و روش اجرای آن که نیاز به تجهیزات ویژه دارد خود گاهی از جمله موارد حساسیت بر انگیز انتخاب این سیستم می باشد ولی با توجه به کیفیت بالای آن همواره گزینه انتخابی در سطح کیفی و فنی خوبی است.

- لوله ها خطوط دفنی انتقال مواد
- سیستم ها و منبع های فاضلاب های غیر صنعتی
- فیلتر های سیستم های آبی
- پوشش داخل مخازن

مشخصات فنی

در فام های مختلف - پیشنهاد می گردد که از فام های طوسی، خاکستری، مشکی و کرم استفاده گردد.

ASTM D 523	براق
ASTM D 2697	۹۸-۱۰۰ %
ASTM D 1475	۱/۴۰ - ۱/۳۰ گرم بر سانتیمتر مکعب ۱۰۰۰-۳۰۰۰ میکرون

فام:

براقیت

درصد جامد حجمی

دانسیته

بهترین ضخامت اجرا

پوشش

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۰۰۰ میکرون	۰/۷۴	۱
۲۰۰۰ میکرون	۰/۴	۰/۵
۳۰۰۰ میکرون	۰/۲۴	۰/۳۳

به دستورالعمل روش اجرا توجه شود

سیستم پمپ دو جزئی پاش و نازل اختلاط

۳۰ درجه سانتیگراد

۸۰-۰ %

حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم

۸ - ۵۰ درجه سانتیگراد

۴۵ - ۶۰ درجه سانتیگراد

روش های اجرا

نقطه اشتعال

رطوبت نسبی محیط اجرا

دمای سطح اجرا

دمای لازم برای خشک شدن

دمای پوشش در حین اجرا

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.