

شرح

شاپ پرایمر اپوکسی آرنک با کد EPD(sp) یک آستری دوجزئی بر پایه اپوکسی و هاردنر پلی آمید و تقویت شده با پیگمنت های ضد خوردگی غیر فلزی می باشد . روش سخت شدن آن حاصل تبخیر حلال و واکنش مولکولی بین اجزا است . از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- مقاومت های ضد خوردگی بسیار خوب
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- مقاومت سایشی و سختی عالی
- مقاوم بسیار خوب در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی
- اجرای آسان و سریع

کاربرد محصول

شاپ پرایمر اپوکسی آرنک با کد EPD(sp) یک آستری کارگاهی می باشد . از این پرایمر جهت پوشش جهت حفاظت سطوح در معرض خوردگی به صورت موقت و دائمی استفاده می گردد . همچنین این آستری می تواند به عنوان لایه پرایمر در سیستم های چند لایه استفاده گردد . از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- دستگاهها و تجهیزات در حال نصب
- لوله ها و مقاطع فولادی قبل و یا در حین ساخت و نصب
- آستری سیستم های چند لایه
- آستری حفاظتی مواد خام فولادی موجود در انبارها

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

مشکی - طوسی - در کلیه فام ها و رال ها قابل ارائه می باشد	فام:
ASTM D 523	مات
ASTM D 2697	۶۰-۶۲ %
ASTM D 1475	۱/۵ - ۱/۶ گرم بر سانتیمتر مکعب
	۴۰-۷۰ میکرون (۵۰ میکرون)
ASTM D 1210	حداکثر ۲۰ میکرون
	دانه بندی

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۲۰ میکرون	۶۵ میکرون	۱۰/۳	۱۵/۵
۵۰ میکرون	۸۰ میکرون	۸/۳	۱۲/۴
۷۰ میکرون	۱۱۰ میکرون	۵/۷	۸/۶
(درصد جامد حجمی ۶۲ و دانسیته ۱/۵)			

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

اسپری بدون هوا (ایرلس) - اسپری هوا - برس - غلطک
 ۲۵ درجه سانتیگراد
 حداقل ۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا
 نقطه اشتعال
 دمای مورد نیاز جهت خشک شدن

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .