

شرح

سیلر اپوکسی آرنج با کد EPA(f)-003 یک پوشش دو جزئی است بر پایه اپوکسی - پلی امید. سیستم سخت شدن این پوشش پرش حلال و واکنش شیمیایی بین اجزا می باشد.

- قدرت نفوذ بسیار زیاد و قابلیت سیل کنندگی بسیار عالی
- مقاومت رطوبتی و شیمیایی عالی
- چسبندگی بسیار عالی به سطوح فلزی و بتنی

کاربرد محصول

از این محصول جهت لایه پرایمر سیستم های کوتینگ و پوشش دهی سطوح بتنی و واسط چسبنده سیستم های چند لایه استفاده می گردد. همچنین در سوح فلزی از این سیلر جهت برآقیت و ایجاد لایه محافظ شفاف نیز استفاده می گردد. در سطوح بنایی نیز استفاده فراوان دارد و با قابلیت نفوذ داخل بافت مصالح باعث استحکام و بستن خلل و فرج شده و سطوح را در مقابل هوازنگی و رطوبت و الاینده های حفظ می نماید. همچنین این پوشش با قابلیت چسبندگی بسیار زیاد بهترین واسط بین سطوح بنایی و لایه های بعدی پوشش می باشد.

- مخازن بتنی , کف سالن ها
- پوشش مصالح بنای

مشخصات فنی

فام:	شفاف
برآقیت	براق
درصد جامد حجمی	۳۹-۴۱ %
دانسیته	۱/۰۵ - ۰/۹۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
بهترین ضخامت اجرا	۴۰-۵۰ میکرون

پوشش

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۲۰ میکرون	۱۰/۲	۹/۶
۵۰ میکرون	۸/۱	۷/۷

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

روش های اجرا	اسپری هوا- غلطک- برس
نقطه اشتعال	۳۰ درجه سانتیگراد
رطوبت نسبی محیط اجرا	۸۰-۰ %
دمای سطح اجرا	حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم
دمای لازم برای خشک شدن	۵ - ۵۰ درجه سانتیگراد

زمان خشک شدن				
دما	ضخامت تر	خشک شدن سطحی	خشک شدن عمقی	خشک شدن کامل
۵ (درجه سانتیگراد)	۵۰-۱۰۰ میکرون	۱۲ ساعت	۳ روز	۷ روز
۱۵ (درجه سانتیگراد)	۵۰-۱۰۰ میکرون	۱۰ ساعت	۳ روز	۷ روز
۲۵ (درجه سانتیگراد)	۵۰-۱۰۰ میکرون	۷ دقیقه	۳ روز	۷ روز
۴۰ (درجه سانتیگراد)	۵۰-۱۰۰ میکرون	۵ دقیقه	۳ روز	۷ روز
خشک شدن تابع رطوبت محیطی نیز می باشد				

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل aramgshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.