

شرح

سیلر اپوکسی مخصوص سطوح مرطوب آرنگ با کد ECAH003 یک پوشش دو جزئی است بر پایه اپوکسی - پلی آمین اصلاح شده می باشد . سیستم سخت شدن این پوشش پرش حلال در مرحله اول و واکنش شیمیایی بین اجزا می باشد .

- قدرت نفوذ بسیار زیاد و قابلیت سیل کنندگی بسیار عالی
- مقاومت رطوبتی و شیمیایی عالی
- چسبندگی بسیار عالی به سطوح فلزی و بتنی
- قابل استفاده بر روی سطوح مرطوب و اشباع از رطوبت

کاربرد محصول

از این محصول جهت لایه پرایمر سیستم های کوتینگ و پوشش دهی سطوح بتنی و واسط چسبنده سیستم های چند لایه استفاده می گردد . خاصیت ویژه این پوشش قابلیت استفاده آن در محیط های با رطوبت بسیار بالا و سطوح اشباع از رطوبت می باشد . این سیلر در سطوح بنایی دارای رطوبت نیز استفاده می شود و با قابلیت نفوذ داخل بافت مصالح باعث استحکام و بستن خلل و فرج شده و سطوح را در مقابل هوازگی و رطوبت و الاینده های حفظ می نماید . همچنین این پوشش با قابلیت چسبندگی بسیار زیاد بهترین واسط بین سطوح بنایی و لایه های بعدی پوشش می باشد . جهت سیل نمودن سطوح دفتی و سطوحی که در معرض رطوبت آبهای سطحی می باشند این پوشش گزینه بسیار مناسب می باشد .

- مخازن بتنی دفتی و در معرض رطوبت زیر زمینی و سطحی
- کف سالن های در معرض رطوبت پیوسته
- سیستم های دریایی و اسکله های بتنی
- پوشش سطوح مناطق شرجی و حاشیه دریا

مشخصات فنی

شفاف	فام
براق	براقیت
ASTM D 523	درصد جامد حجمی
ASTM D 2697	دانسیته
ASTM D 1475	بهترین ضخامت اجرا
۵۱-۵۳ %	
۱ - ۰/۹۴ گرم بر سانتیمتر مکعب	
۶۰-۴۰ میکرون	

پوشش تئوری

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۴۰ میکرون	۱۳/۵	۱۳/۱
۵۰ میکرون	۱۰/۸	۱۰/۵
۶۰ میکرون	۹/۰	۸/۷

روش های اجرا	اسپری هوا-اسپری بدون هوا - غلطک- پرس
نقطه اشتعال	۳۰ درجه سانتیگراد
رطوبت نسبی محیط اجرا	۸۰-۰ %
دمای سطح اجرا	حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم
دمای لازم برای خشک شدن	۵۰ - ۵ درجه سانتیگراد

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل aramgshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .