

شرح

چسب بتن مرطوب آرنگ با کد ARANG CBAND-EC(h) یک چسب دوجزئی قابل استفاده بین لایه های بتن در حال اجرا می باشد . روش سخت شدن آن حاصل واکنش مولکولی بین اجزای خود است . از جمله خواص آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- چسبندگی عالی به سطوح بتونی و بنایی
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- سازگاری با آب و رطوبت
- مقاومت اسیدی بسیار خوب
- مقاومت حرارتی تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد
- انعطاف پذیری عالی
- مقاومت فشاری بسیار عالی
- قابلیت استفاده در سیستم های مرطوب

کاربرد محصول

چسب بتن مرطوب آرنگ با کد ARANG CBAND-EC(h) به عنوان یک چسب بسیار قوی و دارای مشخصات بسیار بالا جهت افزایش چسبندگی بین لایه ای بتن های قدیمی و بتن های جدید و در حال اجرا شناخته می شود و کاربردهای گوناگون و بسیار متنوعی دارد . از جمله کاربردهای آن موارد زیر می باشد :

- چسب بین بتن های قدیم و جدید
- چسب بین لایه ای بنایی برای افزایش چسبندگی بین سطوح بنایی
- چسب کاشی و سرامیک و سنگ ضد اسید

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

فام	خاکستری - کرم - در فام های محدودی قابل ارائه می باشد .
درصد جامد حجمی	۸۳-۸۶ %
دانسیته	۱/۳-۱/۴ گرم بر سانتیمتر مکعب
بهرترین ضخامت اجرا	۲۰۰-۸۰۰ میکرون
مقاومت حرارتی	۲۵- تا ۱۱۰ درجه سانتیگراد

پوشش تئوری (متر مربع)

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۲۰۰ میکرون	۲۴۰ میکرون	۳/۱	۴/۲
۴۰۰ میکرون	۴۸۰ میکرون	۱/۶	۲/۱
۸۰۰ میکرون	۹۵۰ میکرون	۱/۳	۱/۰

(درصد جامد حجمی ۸۴ و دانسیته ۱/۲۵)

روش های اجرا	برس - غلطک - کاردک و لیسه
نقطه اشتعال	۵۵ درجه سانتیگراد
رطوبت نسبی محیط اجرا	٪ ۸۰-۱۰۰
دمای سطح اجرا	حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم
دمای استاندارد شرایط اجرا	۷۰ - ۵ درجه سانتیگراد

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .