

شرح

مولتی پرایم ضد خزه آرنگ با کد AF-Multiprime یک پوشش دو جزئی ضد خزه می باشد. سیستم سخت شدن این پوشش پرش حلال و واکنش شیمیایی بین اجزا می باشد. این پوشش بالاترین مشخصات ضد خوردگی و مقاومتی را دارد.

- سختی و مقاومت های مکانیکی عالی
- چسبندگی بسیار عالی
- مقاومت شیمیایی و رطوبتی بسیار عالی
- تحمل دمایی تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد به صورت پیوسته و ۱۴۰ درجه سانتیگراد نا پیوسته
- قابلیت اجرا تا ضخامت های بیش از ۵۰۰ میکرون
- پوشش ضد خزه بسیار عالی

کاربرد محصول

مولتی پرایم ضد خزه آرنگ با کد AF-Multiprime دارای بالاترین مقاومت های رطوبتی و ضد خوردگی می باشد و فرمولاسیون آن به صورتی طراحی گردیده است که قابلیت اجرا تا ضخامت های زیاد را دارد. از این پوشش عمدتاً در سیستم های دریایی و به عنوان لایه پرایمر و رویه سیستم های ضد خزه استفاده میگردد.

- پوشش سیستم های دریایی و فرا ساحلی
- پوشش مخازن تعادل کشتی ها
- پوشش اسکله ها و تجهیزات ساحلی و دریایی

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

فام:	در فام های مختلف - پیشنهاد می گردد که از فام های طوسی و خاکستری و یا کرم استفاده گردد.
براقیت	براق و نیمه براق
درصد جامد حجمی	۷۷-۷۵ %
دانسیته	۱/۴۵ - ۱/۵۵ گرم بر سانتیمتر مکعب
بهترین ضخامت اجرا	۱۵۰-۵۰۰ میکرون
دانه بندی	حداکثر ۲۵ میکرون
	ASTM D 1210

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۱۵۰ میکرون	۲۰۰ میکرون	۳/۳	۵/۰
۲۵۰ میکرون	۳۴۰ میکرون	۲/۰	۳/۰
۵۰۰ میکرون	۶۷۰ میکرون	۱/۰	۱/۵
(درصد جامد حجمی ۷۵ و دانسیته ۱/۵)			

به دستورالعمل روش های اجرا توجه شود

اسپری بدون هوا (ایرلس) - اسپری هوا - برس - غلطک
 ۲۵ درجه سانتیگراد
 حداقل ۵ درجه سانتیگراد

روش های اجرا
 نقطه اشتعال
 دمای مورد نیاز جهت خشک شدن

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.