

شرح

واش پرایمر آرنک با کد PVD یک پوشش دوجزئی بر پایه پلی وینیل بوتیرال و واکنش دهنده اسیدی می باشد. از این پوشش جهت ایجاد لایه چسبنده سطوح مختلف استفاده می گردد. این پوشش دارای مشخصات بسیار خوبی می باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

- چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح مختلف از جمله آلومینیوم ، مس و موارد مشابه
- مقاومت مکانیکی و چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح فلزی و غیر فلزی
- قابل استفاده با ضخامت های پایین

کاربرد محصول

واش پرایمر آرنک با کد PVD یک پوشش صنعتی می باشد. از این پوشش جهت ایجاد و افزایش چسبندگی رنگ ها بر روی سطوح فلزی غیر فولاد و سطوح پلیمری استفاده می گردد. از جمله خواص قابل ذکر این پوشش چسبندگی بسیار خوب آن بر روی سطوح سایر فلزات از جمله آلومینیوم ، گالوانیزه ، مس، استنلس استیل و ... می باشد .

- پوششی با چسبندگی بالا جهت سطوح گالوانیزه ، استنلس استیل ، آلومینیوم ، مس و سایر فلزات
- پوشش های دریایی
- صنایع فلزی و لوازم خانگی
- صنایع اتومبیلی

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

زرد - مشکی - سفید - سایر فام های محدود	فام:
ASTM D 523	مات
ASTM D 2697	براقیت
ASTM D 1475	درصد جامد حجمی
۱۷-۱۴ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)	دانسیته
۱/۰۲-۱/۰۷ گرم بر سانتیمتر مکعب	بهرترین ضخامت اجرا
۲۰-۴۰ میکرون فیلم خشک	

پوشش تتوری

ضخامت	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۲۰ میکرون	۶/۷	۷
۳۰ میکرون	۴/۴	۴/۷
۴۰ میکرون	۳/۳	۳/۵
(درصد جامد حجمی ۱۶ و دانسیته ۱/۰۴)		

اسپری بدون هوا (ایرلس) - اسپری هوا - برس - غلطک	روش های اجرا
۲۵ درجه سانتیگراد	نقطه اشتعال
۰-۷۰ %	رطوبت نسبی محیط اجرا
حداقل ۳ درجه بالای نقطه شبنم	دمای سطح اجرا
۵۰ - ۵ درجه سانتیگراد	دمای استاندارد شرایط اجرا

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com ویا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید .