

شرح

رنگ رویه آلکیدی براق (رنگ روغنی براق) آرنک با پیش کد ALA یک رنگ تک جزئی بر پایه آلکید اصلاح شده می باشد. روش سخت شدن آن حاصل تبخیر حلال و اکسیداسیون است. این رنگ دقیقاً منطبق بر استاندارد ملی ایران ۱۷۰۰ (ISIRI) و استاندارد IPS-M-TP-150 طراحی و ساخته شده است و دارای تاییدیه های مربوطه می باشد. از جمله سایر مشخصات آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- انعطاف پذیری خوب
- مقاوم در برابر اشعه خورشید
- مقاوم در برابر نفوذ عوامل خوردنده
- درخشندگی و براقیت بالا
- چسبندگی عالی بر روی سطوح
- مقاومت خوردگی خوب
- حلال خوری و پوشش بسیار عالی
- اجرای بسیار آسان
- مقاومت در برابر زرد گرایی

کاربرد محصول

این رنگ جهت لایه نهایی در سیستم های آلکیدی و یا به عنوان یک رنگ تک لایه در سیستم های تک لایه استفاده می گردد. اجرای آسان، هزینه مناسب و در دسترس بودن این رنگ را جز پر مصرف ترین پوشش ها قرار داده است. از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- رنگ های دکوراتیو و خانگی
- تاسیسات و تجهیزات صنعتی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- صنایع فولادی و سازه های فلزی
- صنایع کارگاهی
- صنایع ساختمانی

مشخصات فنی (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)

سفید - آبی - سبز - بنفش - زرد - قرمز - مشکی - خاکستری - سرمه ای - قهوه ای - گل ماشی و کلیه فامها قابل ارائه می باشد

براق	ASTM D 523
۵۰-۵۴ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)	ASTM D 2697
۱/۱۹ - ۱/۰۹ گرم بر سانتیمتر مکعب	ASTM D 1475
۱۰۰-۶۰ میکرون (۷۰ میکرون)	
۶۲-۶۶ % (دامنه تغییر بر اساس فام های مختلف می باشد)	ASTM D 1644
حداکثر ۱۵ میکرون	ASTM D 1210

فام:

براقیت

درصد جامد حجمی

دانسیته

بهترین ضخامت اجرا

درصد جامد وزنی

دانه بندی

پوشش تئوری

ضخامت فیلم خشک	ضخامت فیلم تر	پوشش بر حسب کیلوگرم	پوشش بر حسب لیتر
۶۰ میکرون	۱۱۰ میکرون	۷/۹	۸/۷
۸۰ میکرون	۱۵۰ میکرون	۵/۹	۶/۵
۱۰۰ میکرون	۱۹۰ میکرون	۴/۷	۵/۲
(درصد جامد حجمی ۵۲ و دانسیته ۱/۱)			

برای کسب اطلاعات بیشتر و دیتا شیت کامل این محصول درخواست خود را به آدرس ایمیل arangshimi@gmail.com و یا شماره واتس آپ ۰۹۱۲۸۹۳۴۱۸۹ ارسال نمایید.